

1 K PUR rychlá penetrace

UZIN PE 414 Turbo

Jednokomponentní penetrace na bázi reaktivní pryskyřice, pro parketářské a podlahářské práce

Použití:

UZIN PE 414 Turbo je k použití připravená a rychlá 1 K polyuretanová penetrace bez změkčovadel. Pro vnitřní prostředí.

Jako uzavírací penetrace:

- ▶ na nevytápěné cementové potěry nebo beton do výše zbytkové vlhkosti do 4 CM-% (na vytápěných konstrukcích do 2,5 CM-%) ve 2 – 3 nanesených vrstvách

Jako systémová penetrace:

- ▶ před přímým lepením UZIN reaktivními pryskyřičnými lepidly

Jako zpevňovací penetrace:

- ▶ na zpevnění labilních, porézních nebo rozpraskaných podkladů

Jako přídržná penetrace:

- ▶ na těsné nebo porézní stávající staré podklady
- ▶ penetrace na podklady citlivé na vlhkost (např. na dřevotřískové a OSB desky a rovněžsádrové prvky suchého potěru)
- ▶ na nové potěry z litého asfaltu
- ▶ přepískovaná nebo ve spojení s UZIN PE 280 před stěrkovacími pracemi s UZIN cementovými nebo kalciumsulfátovými stěrkami
- ▶ na teplovodní podlahové vytápění
- ▶ pro zatížení kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529
- ▶ pro silné namáhání v obytných, podnikatelských a průmyslových prostorech



Přednosti výrobku / Vlastnosti:

UZIN PE 414 Turbo přesvědčuje širokým spektrem použití.

Pojivo: Vlhkostí tvrdnoucí, modifikované prepolymer polyuretanu.

- ▶ Jednoduché zpracování
- ▶ Snadné nanášení válečkem / špachtlí
- ▶ Excelentní schopnost pronikání
- ▶ Rychlé schnutí
- ▶ Uzavírací schopnost do 4 CM-%
- ▶ GISCODE RU 1 / bez rozpouštědel
- ▶ EMICODE EC 1 R PLUS / velmi malé emise PLUS

Technická data:

Druh nádoby:	plastový kanystř
Dodávané balení:	6 kg, 12 kg
Skladovatelnost:	nejméně 9 měsíců
Barva:	hnědá
Teplota při zpracování:	nejméně 15 °C na podlaze
Spotřeba:	80 – 150 g/m ² na vrstvu
Doby vytvrzení:	viz tabulka na další straně

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. Viz také „Tabulka použití“.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, rovný, bez trhlin, čistý a zbavený látek, které omezují přilnavost (např. nečistoty, olej, mastnota). Cementové potěry musí být obroušeny a důkladně vysáty. Podklad musí být zkontrolován podle souvisejících norem a směrnic a při nedostatcích musí být oznámeny pochyby. Přilnavost snižující nebo labilní vrstvy (např. oddělující látky, uvolněné zbytky lepidla, stěrkaovací hmoty, podlahoviny nebo nátěrů) musí být odstraněny odkartáčováním, odbroušením, odfrézováním nebo otryskáním. Volné části a prach důkladně vysát. Penetraci nechat vždy dobře vytvrdnout. Dbát na informace v technických listech použitých výrobků UZIN.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

Zpracování:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu a dobře protřepat.
2. **Před přímým lepením s UZIN reaktivními pryskyřičnými lepidly** na těsné nebo málo savé podklady se penetrace nanáší nylonovým plyšovým válečkem UZIN (výr.čís.: 9394) nebo pružnou špachtlí. Následné lepení parket musí být provedeno v době do 48 hod.
Ke zpevnění silně savých a nedostatečně pevných podkladů se UZIN PE 414 Turbo nanáší 1 – 2 krát UZIN nylonovým plyšovým válečkem.
Jako uzavírací penetrace proti zbytkové vlhkosti je nutné dvojnásobné nanesení UZIN nylonovým plyšovým válečkem. Druhá vrstva se aplikuje po dosažení pochůznosti první vrstvy (cca po 60 minutách) a nechá se přes noc vyschnout. Pro následné stěrkaovací práce musí být na vytvrzenou penetraci PE 414 nanesena penetrace UZIN PE 280. Po cca jedné hodině může být plocha vystěrkována.
Pro následné stěrkaovací práce a konečné lepení parket musí být do ještě vlhké penetrace PE 414 celoplošně s přebytkem vysypán křemičitý písek UZIN Perlsand 0,8. Po vytvrzení přes noc musí být volný písek odkartáčován a vysát. Potom se provede stěrkaování.
3. Náradí po použití ihned očistit. Vytvrzený materiál může být odstraněn jen mechanicky.

Tabulka použití / doby vytvrzení:

Podklad	Doba tvrdnutí na vrstvu	Spotřeba
Před přímým lepením s UZIN PUR-/MSP-/STP- lepidly	nejméně 2 hodiny*	80 – 150 g/m ²
Před přímým lepením s UZIN MK 250, MK 200 PLUS	nejméně 12 hodin*	80 – 150 g/m ²
Na potěrech z litého asfaltu, před přímým lepením s PUR-/MSP-/STP- parketovými lepidly	min. 12 hodin* / přes noc nechat vytvrdnout	80 – 150 g/m ²
Jako uzavíra zbytkové vlhkosti do 4 CM-%	1. vrstva: ca. 1 hod 2. vrstva: přes noc nechat vytvrdnout	250 – 300 g/m ²

* Při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti.

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 9 měsíců skladovatelné. Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat. Penetraci nechat před upotřebením aklimatizovat na prostorovou teplotu.
- Nejlépe zpracovatelná při 18 – 25 °C v prostoru a teplotě podlahy nejméně 15 °C. Nízké teploty a nízká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zkracují dobu vytvrzení.
- U silně savých podkladů, při uzavírání před pachy na potěrech / starých podkladech nebo při uzavírání vlhkosti do 4 CM-% je zásadně nutné vždy nanést 2 vrstvy (při posypání křemičitým pískem 3 vrstvy). Nenahrazuje utěsnění stavby podle DIN 18 195 díl 4.
- Následné přímé lepení s UZIN lepidly na bázi reakční pryskyřice musí být provedeno v době do 48 hodin po nanesení penetrace.
- U potěrových konstrukcí ve styku se zemí, betonů nebo cementových potěrů s vlhkostí nad 4 CM-% je nutno použít epoxidovou pryskyřičnou penetraci, jako UZIN PE 460 nebo UZIN PE 480 s posypem křemičitým pískem.
- Zohlednit všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahovin a rovněž platné národní normy (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.)
Dbejte zvláště mimo jiné na související normy, směrnice a doporučení:
 - DIN 18 365 „Podlahářské práce“, O-Norm B 2236
 - DIN 18 356 „Parketářské práce“, O-Norm B 2218
 - DIN 18 195 „Utěšňování staveb“
 - TKB směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
 - BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“.

Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE RU 1 – Bez rozpouštědel. Není zápalná. Obsahuje difenylmethandiisokyanát (MDI). Zdraví škodlivá při vdechnutí. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Pro vdechnutí MDI výpary existuje podezření na rakovinotvorný účinek. Citlivost vdechnutím a kontaktem s pokožkou možná. Při zpracování dobře větrat, používat ochranný krém na pokožku, ochranné rukavice a brýle. Při kontaktu s pokožkou ihned umýt velkým množstvím vody a mýdla. Při kontaktu s očima ihned vypláchnout vodou a vyhledat lékaře. Je třeba dbát mimo jiné na: Předpisy GefStoffV, Bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby, List bezpečnostních údajů, Informace o skupině výrobků a Návod vzorového provozu stavby BG pro výrobky s GISCODE RU 1.
Po vytvrnutí pachově neutrální jakož i fyziologicky a ekologicky nezávadná – nezhoršuje kvalitu vzduchu v místnosti ani formaldehydem ani jinými těkavými látkami. Velmi malé emise PLUS – EMICODE EC 1 R PLUS.

Likvidace:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a znovu použít. Zabránit úniku do kanalizace, do vod nebo do země. Zbytků zbavené, vyčištěné plastové nádoby bez kapek jsou recyklovatelné [Interseroh]. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad. Zbytky výrobku pokud možno nechat vytvrdnout na vzduchu a potom zlikvidovat jako stavební odpad.