



PALL-X 96

Vrchní 1-složkový lak na vodní bázi pro silně namáhané podlahy z přírodního korku a parket

Použití :

1-složkový parketový vrchní lak na vodní bázi pro silně namáhané parketové podlahy v obytných a podnikatelských prostorech.

Vhodný mimo jiné pro úpravu:

- zbrúšených parketových a dřevěných podlah v silně namáhaných prostorech (např. ve školách, kancelářích, obchodních prostorech apod.)
- dřevěných stavebních dílů v interiérech
- neupraveného přírodního korku
- důkladně zbrúšených vícevrstevných parket
- vhodný na teplovodní podlahové topení

Upozornění :

Zásadně je nutné před nátěrem vrchním lakem provést nátěr základním lakem, aby se zabránilo škodlivému bočnímu klížení parketových prvků. Toto platí zvláště pro dřevěné kostky, vysoce hraněné lamely, hoblované palubky jakož i všeobecně pro parkety na podlahovém vytápění.

Přednosti výrobku / vlastnosti :

1-složkový vrchní lak na vodní bázi s dobrou odolností proti silnému mechanickému a chemickému namáhání.

- Připravený k použití
- Lehce zpracovatelný
- Nanášení válečkem
- Velmi dobrá plnicí a krycí schopnost
- Velmi rychlá doba schnutí
- Vysoká odolnost proti otěru
- Odpovídá TRGS 617
- GISCODE W 3

Technická data :

Druh balení :
Dodávané balení :
Skladovatelnost :
Stupeň lesku :

Barva :
Spotřeba na jednu vrstvu :
Teplota při zpracování :
Suchý proti prachu :
Pochozí :
Broušení :
Zatížení :

Konečná chem. pevnost :

* při normálních klimatických podmínkách

umělohmotný kanystr
5 a 10 l
nejméně 12 měsíců
polomatný, lesklý,
matný, extramatný
bělavý
100 – 130 ml/m²
18-25° C
po ca. 1 hod.*
po ca. 1,5 hod.*
po ca. 2 hod *
po ca. 6 dnech*
po ca. 12-14 dnech *



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

PALL-X 96

Příprava podkladu :

Po dokonalém vytvrzení lepidla může být započato s úpravou povrchu. Předbroušení provést válcovou bruskou, brusným papírem Pallmann, zrnitosti 36 – 60. Potom vytmelit spáry tmelem PALL-X KITT. Následně jemně přebrousit brusným papírem zrnitosti 100 (válcová bruska) a při velmi vysokých požadavcích na kvalitu povrchu brusnou mřížkou Pallmann, zrnitosti 120. Povrch určený k nátěru vrchním lakem musí být po posledním jemném broušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu a nečistot.

Potom podle podkladu a rozsahu použití zvolit vhodný základní lak Pallmann. Základní laky nesmí schnout přes noc ani být přebroušovány.

Příprava podkladu pro neupravený přírodní korek :

Po dokonalém vytvrzení lepidla může být započato s úpravou povrchu. Předbroušení provést 1-kotoučovou bruskou s mřížkou Pallmann zrnitosti 120.

Povrch určený k nátěru vrchním lakem musí být po posledním jemném broušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu a nečistot.

Přírodní korek se lakuje bez použití základního laku.

Zpracování :

1. Nádoby před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu a dobře protřepat, hned potom vylít obsah do čisté lakovací nádoby Pallmann.
2. Vrchní lak Pallmann PALL-X 96 nanést válečkem Pallmann WL na vodní laky rovnoměrně a sytě na podklad. Musí být nanесeny nejméně 2 vrstvy. Vždy začít u okrajů, nejdříve příčně k vláknům a potom ve směru vláken dřeva. Pruhy laku nechat do sebe splýnout.
Při lakování *lesklým* lakem PALL-X 96 se pouze poslední vrstva lakuje lesklým stupněm.
U neupraveného *přírodního korku* musí být nanесeny 3 vrstvy.
V prostorech s vyšším namáháním je nutno nanést 3 vrstvy vrchního laku.
3. Doba schnutí do možnosti broušení: ca. 2 hodiny.
Doba schnutí u 3 vrstev: 1. vrstva ca. 2 hod.
2. vrstva ca. 3 hod.
4. Před posledním nátěrem je nutno provést řádný mezibrus brusnou mřížkou Pallmann zrnitosti 120.
5. Nářadí po upotřebení očistit vodou.

Údaje o spotřebě :

Doporučené nanášené množství pro jednu vrstvu : 100 - 130 ml/m²

Výdatnost z 1 litru na vrstvu : 7-10 m²

Důležitá upozornění :

- Originální balení je při mírně chladnějším uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné.
Chránit před mrazem a teplotou vyšší než 40 °C. Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25° C, relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 35% -65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.

- U některých ne zcela obvyklých druhů parketových dřev (exotická) doporučujeme vyžádat si odborně technické poradenství.
- Při schnutí mezi vrstvami déle než 1 den se musí provést řádný celoplošný matný mezibrus (100-120).
- Při lakování dokonale zbroušených vícevrstevých parket je nutno plochu 2x našpachtlovat základním lakem PALL-X 325.
- Při přelakování vícevrstevých parket je nutno dbát předpisů výrobce parket a vždy provést test přidržitosti!
- Při mírném zatížení je možno po nanесení poslední vrstvy laku a po schnutí přes noc (při normálních klimatických podmínkách) na plochu vstoupit.
- Čerstvě nalakované plochy je možno pokrýt koberci nebo jinými podlahovinami, případně zatížit těžkými předměty nejdříve po 12-14 dnech.
- Čerstvě nalakované plochy smí být ošetřeny ošetřovací emulzí na parkety Pallmann FINISH CARE nejdříve po 12-14 dnech.
- Pravidelné ošetřování emulzí Pallmann FINISH CARE zlepšuje optický obraz a zvyšuje životnost nalakované plochy. Plochu vytírat jen navlhko a vyhnout se stálému vystavení podlahy moku.
- Doporučujeme dbát mimo jiné na následující normy a doporučení : DIN 18 356 „Parketářské práce“ a DIN 18367 „Práce s dřevěnou dlažbou“.

Ochrana práce a životního prostředí :

GISCODE W 3

Lak na vodní bázi, obsah rozpouštědel do 15%. Ve smyslu TRGS 617 vhodný jako náhrada za silně rozpouštědlové prostředky pro úpravu povrchů parket. Při zpracování se zásadně doporučuje používat ochranný krém na kůži jakož i větrání pracovních prostorů.

Likvidace odpadu:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Nevylévat do kanalizace, do vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby beze zbytku vyprázdněné a bez kapek, jsou recyklovatelné [Interseroh]. Nádoby s tekutými zbytky jakož i shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad, s vytvrzenými zbytky obsahu stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradnu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahové krytiny.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy svoji platnost.

04.2010|07.2011|PD

JP Coatings GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50
Pallmann / Internet www.pallmann.net / E-Mail info@pallmann.net
Registergericht Würzburg / HRB 175 /
Geschäftsführer: Thomas Müllerschön, Stefan Neuberger

CZ | Uzin s.r.o. | A Company of Uzin Utz Group
Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
Telefax +420 283 083 419
E-mail: info@uzin.cz
Internet: www.pallmann.cz

