

Objektová stěrkovací hmota

UZIN NC 146 NEW

Samorozlévací cementová stěrkovací hmota na podlahy pro tloušťky vrstev do 6 mm

Použití:

Samorozlévací cementová stěrkovací hmota ke stěrkování a hlazení podkladů v interiéru.

Vhodná mimo jiné:

- ▶ pro zhotovení rovných, dobrě savých kladěckých ploch pro textilní a elastické podlahoviny jako např. textilní podlahoviny PVC nebo CV podlahoviny, designové PVC podlahoviny nebo linoleum
- ▶ pro stěrkování před kladením keramické dlažby a přírodního kamene
- ▶ na cementové a kalciumsulfátové potěry, beton, teraso nebo nové potěry z litého asfaltu apod.
- ▶ na magnesiové a xylolitové potěry, suché potěry
- ▶ na staré podklady s pevně přídržnými zbytky vodě odolného lepidla a stěrkovací hmoty
- ▶ pro všechna ekonomická a úsporná standardní stěrkování
- ▶ pro normální namáhání v obytných a podnikatelských prostorech
- ▶ pro podlahy s teplovodním podlahovým vytápěním a pro namáhání kolečkovými židlemi
- ▶ není vhodná jako stěrkovací hmota na dřevotřískové a OSB desky.

Přednosti výrobku / vlastnosti:

Prášková, zušlechtěná suchá malta. Po rozmíchání s vodou vznikne rychle vytvrvzující tekutá hmota s velmi dobrým roztékáním, vysokou vydatností a vhodným profilem vlastností pro všechny standardní stěrkování.

Zvláštní přednosti při použití samorozlévací stěrkovací hmoty UZIN NC 146 NEW je ideální kombinace vývoje pevnosti, savosti a brousitelnosti.



	0761
UZIN Polska Produkty Budowlane Sp. z o.o.	
ul. Jana III 287	
PL 59-220 Legnica	
13	
01/03/0028.01	
EN 13813:2002	
Cementová hmota	
střípavá, s polohou	
vewntrze pomieszczeń	
EN 13813: CT-C25-F6	
Klasa ppz.	A1R
Klasa výztužnosći	CT
Výztužnosć na	C25
Rozciąganie przy zgnaniu	
Pozostałe właściwości	F6



Složení: Speciální cementy, minerální přísady, kopolymery polyvinilacetátu, prostředky pro tečení a aditiva.

- ▶ Pro tloušťky vrstvy do 6 mm
- ▶ Velmi dobrě tekutá a čerpatelná
- ▶ Malé prnutí
- ▶ Vysoká pevnost
- ▶ Velmi dobrá brousitelnost
- ▶ Velmi dobrá savost
- ▶ GISCODE ZP 1 / malý obsah chromanu
- ▶ EMICODE EC 1 R / velmi malé emise

Technická data:

Druh balení:	papírový pytel
Dodávané balení:	25 kg
Skladovatelnost:	6 měsíců
Potřebné množství vody:	cca 6,0 litrů na 25 kg pytel
Barva:	šedá
Spotřeba:	cca 1,5 kg/m ² na 1 mm tloušťky
Teplota při zpracování:	teplota podlahy nejméně 10 °C
Doba zpracovatelnosti:	20 – 30 minut *
Pochůzná:	po 3 – 4 hodinách *
Zralost pro kladení:	po cca 24-48 hodinách *

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu v tloušťce vrstvy 3 mm.
Viz také „Zpracování“.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek (špína, olej, mastnoty), které omezují přilnavost.

Cementové a kalciumpříslušné potěry musí být obroušeny a vysáty. Podklad zkонтrolovat podle souvisejících norem a doporučení a při nedostatcích oznámit pochyby.

Přilnavost snižující nebo labilní vrstvy, např. zbytky separačních prostředků, uvolněného lepidla, stěrkovací hmoty, podlahoviny nebo nátěru apod., odstranit např. odkartáčováním, odbrusením, odfrézováním nebo otryskačem. Volné části a prach důkladně vysát.

Podle druhu podkladu a jeho stavu zvolit vhodnou penetraci z přehledu výrobků UZIN.

Nanesenou penetraci nechat dobře vyschnout.

Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

Zpracování:

1. Cca 6,0 litrů studené, čisté vody dát do čisté nádoby. Obsah pytle (25 kg) za vydatného míchání nasypat a rozmíchat do husté tekuté, bezhrudkovité hmoty. Použít míchací nářadí s míchacím nástavcem UZIN pro stěrkovací hmoty. Hmotu nerozdělat příliš řídkou.
2. Hmotu nalít na napenetovaný podklad a hladítkem nebo velkoplošnou raklí UZIN Flächenrakel rovnoměrně rozdělit. Požadovanou tloušťku nanést v jednom pracovním postupu. Ke zlepšení roztékání a povrchu může být čerstvá vrstva zpracována odvzdušňovacím jehlovým válečkem UZIN.

Údaje o spotřebě:

Tloušťka vrstvy	Spotřeba	25 kg pytel stačí pro cca
1 mm	1,5 kg/m ²	17 m ²
3 mm	4,5 kg/m ²	6 m ²
5 mm	7,5 kg/m ²	3 m ²

Zralost pro kladení:

Tloušťka vrstvy	Zralost pro kladení
3 mm	24 hodin*
5 mm	48 hodin*

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při suchém uskladnění nejméně 6 měsíců skladovatelné. Načaté balení pečlivě těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelná při 15 – 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu, velké tloušťky vrstvy, nesavé nebo uzavřené podklady prodlužují tvrdnutí, schnutí a zralost pro kladení. Vysoké teploty, nízká vlhkost vzduchu a savé podklady urychlují tvrdnutí, schnutí a zralost pro kladení. V létě skladovat v chladnu a používat studenou vodu.
- Dilatační a okrajové spáry v podkladu je nutno převzít. Na dotčených stavebních dílech upevnit okrajové dilatační pásky UZIN, aby se zabránilo zatečení stěrkovací hmoty do stykových spár. U tloušťek nad 5 mm jsou okrajové dilatační pásky zásadně nutné.
- Čerpacelná s šnekovým čerpadlem s plynulým mícháním např. typ m-tec duo mix, P.F.T.-Monojet apod.
- Není vhodná pro použití na dřevotřískové a OSB desky.
- Pro způsobilost pro kolečkové židle je nejmenší tloušťka vrstvy 1 mm. Na nesavých podkladech jako např. na starých potěrech s uzavřeným, pevně přidržným ložem vodě odolného lepidla stěrkovat zásadně v tloušťce 2 – 3 mm.
- Při vícevrstvém stěrkování nechat hmotu kompletně vyschnout, penetrovat s UZIN PE 360 a po schnutí provést následující stěrkování. Tloušťka druhé vrstvy nesmí překročit tloušťku první vrstvy.
- U labilních starých podkladů s více vrstvami lepidla nebo stěrkovací hmoty je nutno přednostně použít stěrkovací hmoty na bázi sádry jako např. UZIN NC 110 nebo UZIN NC 115.
- U nových potěrů z litého asfaltu jsou dovoleny tloušťky vrstvy do max. 5 mm, u starších potěrů z litého asfaltu se starými vrstvami jsou dovoleny tloušťky vrstvy do max. 3 mm. Při větších tloušťkách vrstvy je nutno použít stěrkovací hmoty na bázi sádry jako např. UZIN NC 110 nebo UZIN NC 115.
- Nepoužívat ve venkovním nebo mokréém prostředí.
- Čerstvě vystěrkované plochy chránit před účinky průvanu, slunce a tepla. Cementové stěrkovací vrstvy mají na měkkých nebo lepkavých podkladech sklon k tvorění trhlin. Měkké nebo lepkavé vrstvy musí být proto před stěrkováním odstraněny. Také příliš dlouhé ponechání otevřené vrstvy stěrkovací hmoty podporuje tvorění trhlin a proto je nutno tomu zabránit.
- Nepoužívat jako úžitkovou podlahovinu nebo jako úžitkovou podlahu, vždy je nutné položit vrchní podlahovinu.
- Dbejte zvláště mimo jiné na následující normy, směrnice a doporučení:
 - DIN 18 365 „Podlahářské práce“
 - TKB směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
 - BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“
 - TKB směrnice „Technický popis a zpracování podlahových stěrkovacích hmot“.

Ochrana práce a životního prostředí:

Obsahuje cement, malý obsah chromanu podle RL 2003/53/EG – GISCODE ZP 1. Uskladnit mimo dosah dětí! Nosit nitrilem impregnované bavlněné ochranné rukavice. Při rozmíchávání nosit ochrannou masku proti prachu. Během a po zpracování / schnutí se postarat o důkladné větrání! Při zpracování výrobku nejist, nepít a nekouřit. Při kontaktu s očima nebo s pokožkou ihned důkladně opláchnout vodou. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Čištění náradí provést ihned po použití vodou a mydlem. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobré vyschlé podklady, penetrace a stěrkovací hmoty.

Likvidace:

Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Zbytků zbavený, neprášící papírové obaly jsou recyklovatelné [Interseroh]. Zbytky výrobku shromáždit, smíchat s vodou, nechat vytvrdnout a zlikvidovat jako stavební odpad.