Vlastnosti výrobku

Formát		1170 x 120 x 13 mm	2200 x 185 x 13 mm	2380 x 233 x 13 mm
Nášlapná vrstva		≥ 2.5 mm		
Obal	Balík:	12 dílů 1,685 m² / 11,532 kg	9 dílů 3,663 m² / 26,163 kg	6 dílů 3,327 m² / 23,000 kg
	Paleta:	30 balíků 50,544 m² / 345,96 kg	32 balíků 117,216 m² / 837,216 kg	36 balíků 119,772 m² / 830,00 kg
Záruka		25 let		
Pokyny		- Čištění a péče viz návod - Technické změny vyhrazeny		

Označení výrobku

	Pouze lakované produkty
CE EN 14342:2013; ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+; TÜVRheinland CERTIFIED; PEFC; REAL WOOD; THIRD-PARTY VERIFIED EPD; eco INSTITUT TESTED PRODUCT; BLUE ANGEL	www.blauer-engel.de/uz176

Tolerance (EN 13489)

Přípustné odchylky v délce (± 0,1 %)	± 0,05 %
Přípustné odchylky v šířce (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Pravoúhlost dílu (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Podélné zakřivení podél dílu (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Příčné zakřivení v šířce (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Spojení povrchu (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Vlhkost dřeva v okamžiku dodání (5-9%)	6 – 8 %

Klasifikace vlastností produktu

		Zkušební norma	**Posouzení**
	Namáhání kolečky židle	EN 425	Doporučujeme použití běžné podložky
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	Žádné viditelné změny
	Tepelný odpor Pokládka na podlahové vytápění - vhodné s vhodným podkladovým materiálem a parozábranou	EN 12664	0,087 m²*K/W
E1 HCHO	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Kročejový hluk	ISO 717-2	18 dB (na Akustik-Protect 100)
	Likvidace		Běžná likvidace v normálním domovním odpadu / neskladném odpadu

Klasifikace povrchových vlastností

		Zkušební norma	**Posouzení**	
			Lak	**Přírodní olej**
DS	Smykové tření	EN 13893	μ ≥ 0,47	v testování
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV mokré)	v testování
			51 SRT (SRV suché)	v testování
D_{fl}-s1	Chování při hoření, při plovoucí pokládce	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Chování při hoření, při celoplošném nalepení	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Chemická odolnost	EN 13442	Parametr 5	v testování
	Přilnavost / mřížková zkouška	ISO 2409	0	v testování
	Zastavení skluzu na šikmé ploše	DIN 51130	R 9	v testování

Volné třídění dle EN 13489							
Sortiment:	**Parketový vzor**						
Vlastnosti dle EN 1310:	Vrchní strana lamely						
Druh dřeva:	**Buk**		**Dub**			**Vlašský ořech, evropský**	
Botanické označení / kód (EN 13556):	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Juglans regia / JGRG	
Původ:	HU, HR, SK, BA		DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ			HU, RS	
Zkratka / druh / datum (interní):	ER-L-BU		ER-L-EI			ER-L-SWN	
	Verze 7 2014		Verze 14 2016		Verze 11 2015	Verze 7 2012	
	A2	A4	A2	A4	N4	A2	A4
Druh:	**Natur**	**Living**	**Natur**	**Rustikal**	**Living**	**Natur**	**Living**
Zdravá běl	-	-	nepřípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 20 mm	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 20 mm	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 20 mm	přípustné: do 30 mm
Vypadlé suky	nepřípustné	nepřípustné	přípustné: do 10 mm	přípustné: do 20 mm	přípustné: do 20 mm	nepřípustné	nepřípustné
Bodové suky	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné: Kočičí tlapky	přípustné	přípustné
Zatmelená místa	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	přípustné	přípustné
Příměsi cukrů, minerálů	-	-	-	-	-	-	-
Zarostlá kůra	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Trhliny od blesku	přípustné	přípustné	nepřípustné	přípustné	přípustné	nepřípustné	přípustné
Odklon vláken	není kritériem	není kritériem	není kritériem	není kritériem	není kritériem	není kritériem	není kritériem
Zdravé jádro	přípustné	přípustné: Lamely hnědého jádra	-	-	přípustné	-	-
Dřeňové paprsky	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	-	-
Rozdíly v barvě	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné
Bílé pruhy	-	-	přípustné	přípustné	přípustné	-	-
Otisky od prokladových latí	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Části, které nejsou vidět							
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.							
Poznámka							
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.							

Volné třídění dle EN 13489			
Sortiment:	**Selský vzor**		
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy		
Druh dřeva:	**Dub**		
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Původ:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ		
Zkratka / druh / datum (interní):	ER-LH-EI Verze 6 2016 N3	ER-LH-EI Verze 5 2015 N7	ER-LH-EI thermo. Verze 2 2016 N4
Druh:	**Classic**	**Rustikal**	**Living**
Zdravá běl	nepřípustné	přípustné	přípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 80 mm Křídlové suky do 40 x 100mm	přípustné: do 50 mm
Vypadlé suky	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 60 mm	přípustné: do 30 mm
Bodové suky	přípustné: Kočičí tlapky	přípustné: Kočičí tlapky	přípustné: Kočičí tlapky
Zatmelená místa	přípustné	přípustné	přípustné
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	nepřípustné	přípustné	přípustné
Příměsi cukrů, minerálů	-	-	-
Zarostlá kůra	nepřípustné	přípustné	nepřípustné
Trhliny od blesku	přípustné: Hvězdicové trhlinky v sucích	přípustné	přípustné
Odklon vláken	není kritériem	není kritériem	není kritériem
Zdravé jádro	nepřípustné: Dužina v jádru	přípustné	nepřípustné
Dřeňové paprsky	přípustné	přípustné	přípustné
Rozdíly v barvě	přípustné	přípustné	přípustné
Bílé pruhy	-	přípustné	přípustné
Otisky od prokladových latí	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Části, které nejsou vidět			
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.			
Poznámka			
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.			

Volné třídění dle EN 13489

Sortiment:	**Selský vzor (1170 x 185 x 13mm)**	
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy	
Druh dřeva:	**Dub**	
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Původ:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ	
Zkratka / druh / datum (interní):	ER-LH-EI Verze 7 2017 A1	ER-LH-EI Verze 7 2017 A4
Druh:	**Classic**	**Rustikal**
Zdravá běl	nepřípustné	přípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 35 mm
Vypadlé suky	nepřípustné	přípustné: do 15 mm
Bodové suky	přípustné: Kočičí tlapky	přípustné: Kočičí tlapky
Zatmelená místa	přípustné	přípustné
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	nepřípustné	přípustné
Příměsi cukrů, minerálů	-	-
Zarostlá kůra	nepřípustné	přípustné
Trhliny od blesku	přípustné: Hvězdicové trhlinky v sucích	přípustné
Odklon vláken	není kritériem	není kritériem
Zdravé jádro	nepřípustné	nepřípustné
Dřeňové paprsky	přípustné	přípustné
Rozdíly v barvě	přípustné	přípustné
Bílé pruhy	-	-
Otisky od prokladových latí	nepřípustné	nepřípustné
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné	nepřípustné

Části, které nejsou vidět

Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.

Poznámka

Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.

Volné třídění dle EN 13489

Sortiment:	**Velkoplošný formát**	
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy	
Druh dřeva:	**Dub**	
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Původ:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ	
Zkratka / druh / datum (interní):	ER-LH-EI Verze 6 2016 N3	ER-LH-EI Verze 5 2015 N7
Druh:	**Classic**	**Rustikal**
Zdravá běl	nepřípustné	přípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 80 mm Křídlové suky do 40 x 100mm
Vypadlé suky	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 60 mm
Bodové suky	přípustné: Kočičí tlapky	přípustné: Kočičí tlapky
Zatmelená místa	přípustné	přípustné
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	nepřípustné	přípustné
Příměsi cukrů, minerálů	-	-
Zarostlá kůra	nepřípustné	přípustné
Trhliny od blesku	přípustné: Hvězdicové trhlinky v sucích	přípustné
Odklon vláken	není kritériem	není kritériem
Zdravé jádro	nepřípustné: Dužina v jádru	přípustné
Dřeňové paprsky	přípustné	přípustné
Rozdíly v barvě	přípustné	přípustné
Bílé pruhy	-	přípustné
Otisky od prokladových latí	nepřípustné	nepřípustné
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné	nepřípustné
Části, které nejsou vidět		
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.		
Poznámka		
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.		